

Techfloor s.r.o.
Fügnerova 345
289 11 Pečky

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 03.04.2006
NAŠE ZN.: SZÚ 1051/06
CZŽP12 – 577/06
ČÍSLO EXPERTÍZY: 61 141 12
VYŘIZUJE: Ing. Pavla Šrůtková
TEL./FAX: 267 082 568/267 082 430
E-MAIL: psrut@szu.cz
DATUM: 31.05.2006

Věc: ODBORNÝ POSUDEK zdravotní nezávadnosti výrobku „Epotec QS“

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI:

K žádosti ze dne 03.04.2006, o posouzení zdravotní nezávadnosti výše uvedeného výrobku, produktu firmy Techfloor s.r.o., vám sdělujeme, že vaše objednávka byla v SZÚ přijata pod zn. smlouvy EX 61 141 12 dne 18.04.2006. Zdravotní nezávadnost uvedeného výrobku byla posouzena na základě stanovení emisí těkavých organických látek z předloženého reprezentativního testovaného vzorku. Výrobek byl posouzen v souladu s Přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., bod 3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, písmeno a) uvolňování toxických plynů.

PŘEDLOŽENÉ VZORKY:

Vzorek č. 12/06/092 „EPOTEC QS“

Vzorek výrobku „Epotec QS“ tříkomponentní průmyslová podlahovina, o rozměrech 40x40cm, byl dodán zadavatelem, zabalený a označený dle dispozic akreditované laboratoře, v souladu se Standardním operačním postupem SOP 1/12.

PŘEDLOŽENÁ DOKUMENTACE:

Přílohou Vaší žádosti je tato dokumentace:

- Bezpečnostní list výrobku „Epotec QS“, komponent A, vydal Techfloor s.r.o., v počtu 5 stran, datum vydání dne 27.12.2005
- Bezpečnostní list výrobku „Epotec QS“, komponent B, vydal Techfloor s.r.o., v počtu 7 stran, datum vydání dne 22.08.2005
- Bezpečnostní list výrobku „Epotec QS“, komponent C, vydal Techfloor s.r.o., v počtu 4 stran, datum vydání dne 24.07.2005
- Technický list výrobku „Epotec QS“, vydal Techfloor s.r.o., v počtu 2 stran

PROVEDENÉ ZKOUŠKY:

Vzhledem k tomu, že posuzovaný výrobek je určen i pro použití ve vnitřním prostředí staveb, byl reprezentativní předložený vzorek č. 12/06/092 testován z hlediska emise těkavých organických látek, a to dále popsáním způsobem.

Zkušební metoda

Všechny testy byly provedeny podle standardního operačního postupu SOP 1/12, evidovaného pod pořadovým číslem 23 v "Příručce jakosti".

Výsledek stanovení

Výsledky stanovení jsou uvedeny v následujícím Protokolu:

„Protokol o výsledku laboratorních zkoušek č. 12/06/092. Stanovení organických látek (VOC) podle SOP 1/12. Vydala Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1206.3 dne 22.05.2006.“

Testovaný vzorek 12/06/092 není zdrojem zvýšených emisí těkavých organických látek (VOC).


ODBORNÉ POSOUZENÍ:

Z výsledků testu, uvedených v „Protokolu o výsledku laboratorních zkoušek č. 12/06/092“, který byl vydán Akreditovanou zkušební laboratoří č. 1206.3, a z dokumentace, kterou jsme obdrželi od zadavatele, firmy Techfloor s.r.o., k produktu téže firmy vyplývá, že posuzovaný výrobek „Epotec QS“, z hlediska emise těkavých organických látek, vyhovuje pro používání v interiérech staveb.

ZÁVĚR:

Na základě výsledků testu, provedeného Akreditovanou zkušební laboratoří č. 1206.3, nejsou námitky k používání výrobku „Epotec QS“ tříkomponentní průmyslová podlahovina, v interiérech staveb.

Naše vyjádření se vztahuje na výrobky odpovídající výsledkům testu stanovení emise těkavých organických látek (VOC) dle SOP 1/12, a dokumentaci, dodané do Státního zdravotního ústavu zadavatelem, kterým je firma Techfloor s.r.o., Fügnerova 345, 289 11 Pečky.



Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
vedoucí Centra zdraví a životních podmínek

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Centrum zdraví
a životních podmínek
Šrobárova 48
188 48 Praha 10

Přílohy:

1. Protokol o výsledku laboratorních zkoušek č. 12/06/092. Stanovení organických látek (VOC) podle SOP 1/12. Vydala Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1206.3 dne 22.05.2006

Státní zdravotní ústav
Laboratoře Centra zdraví a životních podmínek
OS a NRC pro faktory vnitřního prostředí
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Tel.: +420 2 6708 2249 Fax: +420 2 6708 2430 E-mail: zdravust@szu.cz
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1206.3

Protokol o výsledku laboratorních zkoušek č. 12/06/092
Stanovení organických látek (VOC) podle SOP 1/12

Zadavatel

Název zadavatele: Techfloor s.r.o.			
Kontaktní osoba: Michaela Kubánková			
Adresa: Fügnerova 345, 289 11 Pečky			
IC: 25350650	Tel.:	Fax:	E-mail:

Zakázka

Č. jednací: CZŽP 12-577/06	Č. expertizy: 61 141 12
----------------------------	-------------------------

Vzorek

Č. vzorku: 12/06/092			
Označení (typ): 12/06/092 „EPOTEC QS“			
1. Výrobce: Techfloor s.r.o., Fügnerova 345, 289 11 Pečky			
2. Dovoze:			
Popis vzorku: 12/06/092 Vzorek uvedeného výrobku „EPOTEC QS“ tříkomponentní průmyslová podlahovina, o rozměrech 40x40cm, byl dodán zadavatelem, zabalený a označený dle dispozic akreditované laboratoře, v souladu se Standardním operačním postupem SOP 1/12.			
Předal: poštou	Přijal: Ing. Pavla Šrůtková	Datum převzetí: 29.03.2006	Zkouška provedena ve dnech: 12.04.2006 – 05.05.2006

Prohlášení laboratoře

Výsledky měření a zkoušek se týkají pouze předmětu vyšetření a nenahrazují jiné dokumenty (např. správního charakteru), které jsou orgány státního odborného dozoru podle specifických požadavků vyžadovány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zkušební protokol reprodukovat jinak než celý.

Vyhotovil: Ing. Pavla Šrůtková (řešitel) V Praze dne: 22.05.2006	Razítko: 	Podpis technického vedoucího laboratoře: 
--	---	---

Požadované zkoušky

Stanovení VOC

Zkušební metoda:


Zkouška byla provedena podle standardního operačního postupu č. SOP 1/12 (evid. pod poř. číslem 23 v „Příručce jakosti“)

Výsledek stanovení:

Číslo vzorku	Sloučenina	Koncentrace [µg/m ³]	Nejistota měření@ ± [µg/m ³]
12/06/092	xylen	pod mezi stanovitelnosti	
	siloxany	7,52	1,50
	benzylalkohol	33,49	6,70
	Celkem	41,01	8,20

@ uváděná rozšířená nejistota měření je počítána za použití koeficientu $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti cca 95 %.

----- konec protokolu -----



podpis technického
vedoucího laboratoře